

Scan Ildfaste sten og mørtel

Ildfaste sten



Ildfaste sten er beregnet til åbne ildsteder eller lignende områder, hvor temperaturen ikke overstiger 1.300 grader. Ildfaste sten kan benyttes til udendørspejs, men det er vigtigt, at de står tildækket.

PRODUKT DATA OG EGENSKABER

Dimension	Vægt	Pakning	Tun nr.
230 x 114 x 25 mm	1,32 kg/stk.	720 stk./pll.	5968387
230 x 114 x 32 mm	1,74 kg/stk.	544 stk./pll.	5968388
230 x 114 x 50 mm	2,55 kg/stk.	348 stk./pll.	5968389
230 x 114 x 64 mm	3,29 kg/stk.	272 stk./pll.	5968390

Ildfast mørtel



5 kg spand

Anvendelse: Denne mørtel egner sig til muring og fugning af indersiden i pejs. Den er klar til brug og hurtigt hærdende, så pejsen kan tages i brug efter kun et døgn. Blandingsforhold: ca. 1,5 liter vand pr. 5 kg.

25 kg sæk

Anvendelse: Denne mørtel egner sig til temperaturer over 1.000 grader. Hvis den skal benyttes til f.eks. pejs, anbefales at tilsætte 10-15% standard cement. Blandingsforhold: ca. 7 liter vand pr. 25 kg.

Ildfast mørtel egner sig ikke til udendørs brug.

Note: Det er vigtigt at fugte stenene godt før opmuring, da stenene ellers suger vandet ud af mørtelen, så den ikke vil hærde. Dertil er det vigtigt, at pejsen ikke tændes før der er gået ca. 28 dage efter opmuring, samt at pejsen holdes fugtig under et overdække af plastfolie i den første uge. Gør man ikke det, hærder mørtelen ikke.

Forbrugstabel for ildfast mørtel	25 mm	32 mm	50 mm	64 mm
Ved 1 cm under sten og 1 cm fuge	16 kg/m ²	18 kg/m ²	22 kg/m ²	26 kg/m ²
Kun ved fuger	6 kg/m ²	8 kg/m ²	12 kg/m ²	16 kg/m ²

PRODUKT DATA OG EGENSKABER			TUN NR.
Ildfast mørtel	5 kg/sp.	Pakning: 64 sp./pll.	5968391
	25 kg/skk.	Pakning: 20 skk./pll.	5065888

FORHANDLER

PRODUKTSORTIMENT

Iko tagshingels
Scan bygningspap
Scan tagpap og murpap
Scan sorte flydende produkter
Scan Alu-profiler
Lafarge gipsplader
Scan varmvæg
Lindab stålprofiler
H+H porebeton
Scan tørprodukter
Holcim cement
Dansand fugesand
Scan Letklinker
Benders stolpebærere og stolpesko
Ventidrain grundmursplader
Mea afløbsrender
Fibertex geotextil og ukrudtsdug
Stauss terracottavæv
GrowHow saltsyre og murersyre
Guardian glasuld isolering
Iso Chemie ekspanderende fugebånd
Scan ildfaste sten og mørtel
Benders betontagsten
Scan universal tagtilbehør
Handy-Tén og Lamintek undertag
Scan tegltagsten

Få yderligere oplysninger på vores hjemmeside eller ring på tlf. 96 31 28 00.



Stykgodsvej 7
Postbox 541
9100 Aalborg
Tlf. 96 31 28 00
Fax 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.dk

 **BMC** – en sikker samarbejdspartner